

S Y S T E M E C O N S T R U C T I F T H E R M I B L O C

Application des enduits de la gamme PAREXLANKO

SOLUTION N°1:

Sous-couche armée MAITE, finition semi-alignée MONOREX, MONOREX GF OU MONOBLANCO

Principe d'application

Il consiste à réaliser un corps d'enduit armé en MAITE MONOCOMPOSANT suivi, après séchage, d'une couche d'enduit prêt à l'emploi, semi-alignée, tel que MONOREX, MONOREX GF, MONOBLANCO ou tout autre enduit de caractéristiques comparables désignées par PAREXLANKO.

Selon l'épaisseur de la surface des blocs THERMIBLOC ou T BLOC et la planimétrie des murs, une préparation spécifique peut être demandée.

Les éventuelles réparations et reprises de planimétrie devront être effectuées au minimum 4 à 7 jours avant l'enduisage. Un dressement préalable pour des défauts supérieurs à 3/4 mm peut être réalisé avec T RADIREX.

Le départ des enduits doit se situer au niveau de la coupe capitulaire, à plus de 15 cm au-dessus du sol fini.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant 30 jours de séchage des murs, après le coulage des bétons.

Les supports doivent être propres, dépourvus de résidus légers de humidité nécessaire. Les conditions de mise en œuvre doivent respecter les dispositions du DTU 26.1.

Produits / matériaux

- MAITE MONOCOMPOSANT pour le corps d'enduit armé
- Armature de verre référencée IAVU - classement TRAME 3223
- Enduits monocouches : MONOREX, MONOREX GF, MONOBLANCO
- Dressement éventuel : T RADIREX

Travaux d'enduit

- Pontage éventuel des points faibles et pose de renforts d'angles avec l'armature référencée IAVU marouflée dans le MAITE MONOCOMPOSANT.
- Réalisation du corps d'enduit armé en MAITE MONOCOMPOSANT qui doit recouvrir les blocs THERMIBLOC ou T BLOC en couche régulière continue de 3 à 4 mm à l'état sec.
- L'application sera faite en 2 passes successives avec marouflage de l'armature de verre IAVU dans la première.
Recouvrement des lés de 10 cm minimum.
L'état de surface de la 2^{ème} passe sera strié sous forme de "vagues" horizontales afin d'optimiser l'accrochage de l'enduit monocouche.
Consommation du MAITE MONOCOMPOSANT : de 8 à 9 kg/m².

.../...

Parexlanko SA

19 Place de la Résistance – 92446 Issy-les-Moulineaux Cedex
Téléphone : 01 41 17 45 45 – Télécopie : 01 41 17 46 70 – www.parexlanko.com
SA au capital de 3 515 16€ - RCS Nanterre B 342 913 191

.../...

L'enduit monocouche MONOREX ou MONOREX GF ou MONOBLANCO

Il sera appliqué après séchage du MAIT E MONOCOMPOSANT de quelques heures à 24 H, selon les conditions atmosphériques.

L'application doit être faite sans surcharge, en épaisseur régulière de 8/10 mm après grattage ou 6/7 mm avant le grain décoratif pour les finitions projetées / projetées écrasées.

Remarque

L'application des enduits décrits ci-dessus concerne les parois courantes.

Elle ne tient pas compte des particularités des chantiers qui sont à analyser cas par cas - emploi éventuel de profilés d'angles, traitement des soubassements, etc.

SOLUTION N° 2:

Enduit monocouche armé semi - allégé MONOREX, MONOREX GF OU MONOBLANCO

Principe d'application

Il consiste à réaliser un enduit monocouche d'imperméabilisation semi allégé, tel que MONOREX, MONOREX GF, MONOBLANCO ou tout autre enduit de caractéristiques comparables désignées par PAREXLANKO. Cet enduit devra être appliqué en deux passes espacées de 24 heures environ, avec moulage d'une armature en trame de verre TV10 dans la première couche encore fraîche.

Le départ des enduits doit se situer au niveau de la coupure capillaire, à plus de 15 cm au-dessus du sol fini.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant 30 jours de séchage des murs, après le coulage des bétons.

Les supports doivent être propres, dépourvus de résidus légers de humidité si nécessaire. Les conditions de mise en œuvre doivent respecter les dispositions du DTU 26.1.

Produits / matériaux

- Enduits monocouches : MONOREX, MONOREX GF, MONOBLANCO
- Armature de verre référence TV 10
- MAIT E MONOCOMPOSANT pour le traitement des zones de supports différenciés et renforts des points singuliers
- Armature de verre référence IAV U - classement T RaME 3223

Travaux d'enduit

- Pontage des zones de supports hétérogènes (coffres de volants roulants,...), des points faibles et des angles de bords avec l'armature référence IAV U moulée dans le MAIT E MONOCOMPOSANT.
- Réalisation du corps d'enduit armé (appliqué en deux passes) en MONOREX, MONOREX GF ou MONOBLANCO qui doit recouvrir les blocs THERMIBLOC ou T BLOC en couche régulière continue de 15 mm avant grattage.
- L'application sera faite en 2 passes successives avec moulage de l'armature de verre TV 10 dans la première.

.../...

Parexlanco SA

19 Place de la Résistance – 92446 Issy-les-Moulineaux Cedex
Téléphone : 01 41 17 45 45 – Télécopie : 01 41 17 46 70 – www.parexlanco.com
SA au capital de 3 515 16€ - RCS Nanterre B 342 913 191

.../...

- Recouvrement des lés de 10 cm minimum.
- L'application de deuxième passe doit se faire après 24 heures minimum. Un délai supplémentaire permet de limiter le risque de nuancage lié aux zones non revêtues de sous-enduit MAIT E MONOCOMPOSANT.
- Consommation du MONOREX, MONOREX GF ou MONOBLANCO: de 19 à 22 kg/ m².

Remarque

L'application des enduits décrits ci-dessus concerne les parois courantes.

Elle ne tient pas compte des particularités des chantiers qui sont à analyser cas par cas - emploi éventuel de profilés d'angles, traitement des soubassements, etc.

Parexlanko SA

19 Place de la Résistance – 92446 Issy-les-Moulineaux Cedex
Téléphone : 01 41 17 45 45 – Télécopie : 01 41 17 46 70 – www.parexlanko.com
SA au capital de 3 515 16€ - RCS Nanterre B 342 913 191