



Alpharock



Panneau mono densité non revêtu.

LES + PRODUIT

- Découpe facile grâce à la rigidité du panneau
- Excellente performance acoustique (coefficient d'absorption acoustique α_W : 0,95 en ép. 60 mm)

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Conductivité thermique (W/m.K)	0,033
Masse volumique nominale (kg/m ³)	70
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	600
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle	WL(P)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1
Étiquetage sanitaire	A

Pour en savoir plus sur les performances face au feu : page 161

Diplômes

ACERMI 08/015/489	KEYMARK 008-SDG5-489	DoP CPR-DoP-FR-019
----------------------	-------------------------	-----------------------

Références et conditionnements

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
53452	1350 x 600 x 30	0,90	10	8,10	16	160	129,60	2 851,20	A	3 53731 0004246
53453	1350 x 600 x 40	1,20	10	8,10	12	120	97,20	2 138,40	A	3 53731 0004253
53454	1350 x 600 x 50	1,50	6	4,86	16	96	77,76	1 710,72	A	3 53731 0004260
53455	1350 x 600 x 60	1,80	5	4,05	16	80	64,80	1 425,60	A	3 53731 0004277
55972	1350 x 600 x 80	2,40	5	4,05	12	60	48,60	1 069,20	A	3 53731 0004284

Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur